

# TRESTJERNER Golvlack Oljebaserad

## TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert

### Produktbeskrivning

#### Typ

Klassisk oljelakk för trä och parkettgolv.

#### Egenskaper och fördelar

Ger en vacker glöd och glans. Tål hård belastning. Enkel att applicera. Ger ett ljus och vackert resultat. Lacken innehåller aktivt ljusfilter som hämmar träets gulning och motverkar nedbrytning av lackytan. **TRESTJERNER Golvlack Oljebaserad** ger bra skydd mot repor och har god vatten- och kemikaliebeständighet. Lacken är snabbtorkande och luktsvag. Utomhus står **TRESTJERNER Golvlack Oljebaserad** emot fukt och solljus.

#### Användningsområde

Används inomhus och utomhus på både nya, obehandlade och tidigare lackerade ytor. Speciellt lämplig till belastade golv, trappor, bänkskivor och möbler, samt till ytor som skall klarlackeras i våtrum. Kan användas till listverk och dörrar utomhus.

#### Underlag

Rekommenderas på trägolv, parkett och kork.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 och 3 L
<b>Brytning</b>	Skall inte brytas.
<b>Glans</b>	Silkematt: 18-25 Halvblank: 55-65 Blank: 88-95
<b>Generisk typ</b>	Polyuretanförstärkt alkyd.
<b>Volymtorrhalt</b>	37 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	0.89
<b>Flampunkt</b>	39 °C
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 500 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga både före och under arbetets gång. God luftcirkulation förhöjer torkegenskaperna. På tidigare fabrikslackerad parkett rekommenderas en provstrykning på mindre yta för att kontrollera vidhäftningen till underlaget. Nåtmassa på skeppsdäck kan påverka lackens torktid. Gör en provstrykning på en liten yta.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Lackpensel eller roller för släta ytor.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.013–0.017"
<b>Sprutvinkel</b>	40–50°
<b>Färstryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

#### Rengöring av verktyg

Lacknafta

#### Förtunning

Lacknafta

#### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	10 – 12	83 – 100	31 – 37

#### Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

#### Torktider

Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd kan förlänga torktiden och överlackningstiden.

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C

<b>Överlackeringsbar efter</b>	8 t
<b>Brukstorr</b>	10 t
<b>Genomhärdad</b>	4 veckor

## Bruksanvisning

#### Förarbete

Alla underlag skall först tvättas med **TRESTJERNER Golvrengöring**. Lackade och tidigare fabrikslackade ytor mattslipas därefter med slippapper nr. 150–180. Använd slippmaskin för att säkra jämn och noggrann nedmattning. Var noga med slipningen mellan stavarna för att undvika uppsprickning (avflagning). Dammsug och torka därefter ytan med en mikrofibertrasa för golvet.

#### Slutstrykning

Eventuell fiberrresning avlägsnas genom lätt slipning med sandpapper nr. 180.  
Nytt, obehandlat trä appliceras min. 3 strykningar.  
Tidigare lackerade ytor min. 2 strykningar.  
Kork och porösa underlag min. 5 strykningar.  
För att säkra god vidhäftning rekommenderas lätt slipning mellan strykningarna.

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Produkten tål frost. Fraktas och lagras ståendes.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg/lack från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färg-/lackrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

