

# S1000

## UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

# SYROX™

### BESKRIVNING

S1000 Universal Polyester Putty är ett normalt spackel som ingår i Syrox kompakta lacksystem. Det har bra vidhäftning mot de mest populära fordonsunderlagen.

### SYROX REFINISH SYSTEM



### PRODUKTLISTA

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- BPO Härdar pasta röd



### FAKTA

- Smidig applicering; ger ett jämnt underlag.
- Lätt att slipa.

# TEKNISKT DATABLAD

## S1000


### UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



#### Förbehandling - applicering STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.  
Galvaniserade ståldetaljer eller mjuk aluminium slipade och rengjorda  
Gammalt lackarbete eller originallack.  
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord  
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda  
Innan ytterligare behandling, rengör på nytt med SYROX S9001 Cleaner.



	Hög temperatur		Standard	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt
<b>S1000</b>	100 %	100	100 %	100
<b>BPO RED</b>	1 %	1	2 %	3



vid 20°C med 2% BPO HARDENER RED: 5 min - 6 min



Applicera en slät film direkt efter blandning, undvik luftinneslutning.



BPO RED	
20 °C	15 min - 20 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.  
Halv effekt: 2 - 3 min



Grovslipning P80 - P120  
Avslutande slipning P180 - P240



Primer  
2K S3020-S3060 SANDING SURFACER

VOC anpassad

2004/42/IIB(b)(250) 150: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(b)) i klar-att-använda-form är max. 250 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 150 g/l

# TEKNISKT DATABLAD

## S1000

### UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



#### Produkter

S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

BPO Härdar pasta röd

#### Anvisningar

- Tillsätt inte mer härdare än rekommenderat för att undvika genomblödning och fläckmarkering.
- Applicera inte över 1K primer, syraprimer eller termoplastiska acrylytor.
- Använd inte vattenslipning
- Härdningstemperatur bör vara minst +5°C.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Syrox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Syrox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.